



Doporučení pro údržbu a péči o výrobky s povrchovou úpravou KH 15

Výrobce: ColorWest, s.r.o. Konzumní 207/14, 301 00 Plzeň-Lhota, tel., +420371519401,
www.colorwest.cz email: colorwest@colorwest.cz

Váš výrobce ošetřil vaše zboží výrobky šetrnými k životnímu prostředí a povětrnostním vlivům. Prvky byly průmyslově ošetřeny – máčeny a postříkány výrobky z programu KH 15 společnosti colorWest, s.r.o., Plzeň.

Základní nátěr obsahuje přírodní pryskyřice, které mohou proniknout velmi hluboko do dřeva a vytvořit tak vynikající spojení. Koncová vrstva chrání před povětrnostními vlivy. I ta nejpečlivější povrchová úprava může poskytnout pouze dočasnou ochranu. Z tohoto důvodu by měla být prováděna pravidelná kontrola, nejpozději po skončení sezóny, a v případě potřeby oprava povrchu.

Doporučení péče:

Pravidelnou péči lze provádět rychle a snadno s malým úsilím a tím zabránit většímu poškození. Při běžném čištění hotových povrchů je třeba se vyvarovat agresivních látek, jako jsou rozpouštědlové čističe, abrazivní prostředky nebo silně alkalické univerzální čisticí prostředky. Nepoužívejte parní čističe. Při mokrému čištění používejte neutrální univerzální čisticí prostředky nebo neutrální mýdlo.

Doporučení pro opravy poškozených barev:

Oprava by měla být provedena v co nejkratším čase od poškození. To zabraňuje šíření poškození a zjednodušuje proces opravy. Doporučujeme kontrolovat dřevěné díly na poškození alespoň 1 x ročně.

Mírné poškození: s mírným poškozením je poškozena pouze horní vrstva, poškození neproniká do dřeva a oprava se provádí v co nejkratším čase po poškození (mírné škrábance atd.),

Doporučujeme následující proces opravy:

- Vyčistěte poškozenou oblast, obruste brusným papírem nebo abrazivní houbou o velikosti zrna 180 -220, důkladně odstraňte prach
- poté přelakujte produktem KH 15-27-02

Velké poškození: Poškození je větší nebo (staré poškození) proniká povrchem do dřeva, kde je poškozena i základní barva.

Doporučujeme následující proces opravy:

- důkladně obrusit poškozenou oblast brusným papírem nebo abrazivní houbou o velikosti zrna 180 - 220, důkladně odstranit prach,
- ošetřit plochu základní barvou KH 15-26-24 odpovídajícího odstínu,
- po vysušení základního nátěru provedeme lehké broušení brusným papírem nebo abrazivní houbou o velikosti zrna 180 - 220, důkladně odstraníme prach,
- poté následuje nátěr KH 15-27-02 odpovídajícího odstínu - při větším počtu poškození se doporučuje natřít celý povrch zcela, např. z jednoho rohu do druhého. Věnujte pozornost podobnosti odstínu s jinými povrchy.

Obnovovací nátěr, pokud si všimnete ztráty lesku nebo odstínu

Pro obnovu laku doporučujeme následující ošetření:

- pokud je povrch kompaktní, čistí se pouze např. pH neutrálním čističem, povrch se mírně brouší brusným papírem nebo abrazivní houbou o velikosti zrna 180 -220, lze provést očištění a renovaci nátěru. Doporučujeme použít KH 15-27-02 vhodného odstínu.
- pokud je povrch více poškozen, musí být poškozené oblasti také důkladněji obroušeny, např. k poškozenému dřevu. Následně proběhne povrchová úprava, jako v odstavci "Velké škody".

Poznámka výrobce:

Podmínkou platnosti záruky je pravidelná kontrola poškozených dílů, která by měla probíhat minimálně 1 x ročně. Poškození musí být odstraněno ihned podle uvedeném postupu. Ze záruky je vyloučena destrukce v důsledku vyšší moci, mechanického poškození způsobeného povětrnostními vlivy, jako jsou krupobití a bouře, ptačí trus, ostré čisticí prostředky, agresivní lepicí pásky a další mechanické poškození. Při použití v restauračním provozu se používají šablony krytí. Poškození způsobené vlivem agresivních chemických látek a agresivních látek biologické povahy je také vyloučeno ze záruky. Stejně tak je ze záruky vyloučeno poškození způsobené špatným skladováním (např. skladování ve vzduchotěsném obalu, ve vlhkosti bez výměny vzduchu) a poškození způsobené neustálým vystavením extrémní vlhkosti. Barevné variace související s počasím nejsou důvodem ke stížnostem.